

Технический лист №6.41 Версия от 03.2014г.

Мастика холодная для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

ТУ 5775-077-72746455-2013

Описание продукции

КЛЕЙ ДЛЯ РУБЕРОИДА представляет собой многокомпонентную однородную массу, состоящую из битума, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Область применения

Клей предназначен специально для приклеивания типов рубероида РКП, РПП, РКК, а также рулонных материалов с защитным покрытием нижнего слоя из песка марок Стеклоизола (пленочное покрытие не допускается) к бетонным, цементно-песчаным и другим поверхностям. Так же клей применяется для склеивания нахлестов данных рулонных материалов.

Наносится на основание зубчатым шпателем или специальным гребком в 1 слой толщиной не более 2мм. Рекомендуемый размер зубец на гребке 4 мм.

Средний расход составляет 1,5-2 кг/ м².

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Прочность сцепления с бетоном, не менее:	МПа	0,4	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления между слоями, не менее: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон	МПа	0,5 0,5	- -
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	кН/м	0,7	- -
Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03МПа	-	выдерживает	- -

Производство работ

Клей для рубероида применяют при температурах от +5°C до +35°C.

При температурах ниже +5°C клей предварительно выдерживают при комнатной температуре не менее суток.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Сведения об упаковке

Металлические евроведра по 10л и 20 л.

